

ZAC de Milieux, 42163 ANDREZIEUX CEDEX, FRANCE  
Tel. +33 (0)477.36.86.00 - Fax +33 (0)477.36.86.96

## Flopam EM 630

<b>Görünüş :</b>	<b>Sıvı</b>
<b>Renk :</b>	<b>Süt Rengi</b>
<b>İyonik Karakter :</b>	<b>Anyonik</b>
<b>Yük Yoğunluğu :</b>	<b>Yüksek</b>
<b>Molekül Ağırlığı :</b>	<b>Yüksek</b>
<b>Yaklaşık Dökme Yoğunluğu :</b>	<b>1.05</b>
<b>Ortalama Uçucu Olmayan Katı Miktarı (%) :</b>	<b>35.5</b>
<b>Yaklaşık Dökme Vizkozitesi(cps) :</b>	<b>1200</b>
<b>Maksimum Operasyon Konsantrasyonu (g/l) :</b>	<b>5</b>
<b>Deiyonize Suda Çözelti Dayanıklılığı (gün) :</b>	<b>8</b>
<b>5 g/l Aktif madde eldesi için gerekli seyrelme miktarı :</b>	<b>58</b>
<b>5 g/l Aktif Maddenin Yaklaşık Vizkozitesi(cps):</b>	<b>2800</b>
<b>Depolama Sıcaklığı (°C) :</b>	<b>0 - 35</b>
<b>Depolama Ömrü (ay) *</b>	<b>6</b>

\* When stored inside a building at a stable temperature between 5C° and 30C°.

## Ambalaj

<b>Plastik Bidon</b>	<b>25 kg</b>
<b>Fıçı</b>	<b>225 kg</b>
<b>I.B.C.</b>	<b>1050 kg</b>
<b>Diğer</b>	<b>İsteğe Bağlı</b>